

Vulmproepox IH



VÝROBOK ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
VODOU RIEDITEĽNÝ NÁTER
HEALTHY – ELIMINÁCIA ŠKODLIVÝCH
VPLYVOV NA ZDRAVIE ĽUDÍ

Popis výrobku:

Vulmproepox IH je dvojzložková náterová hmota založená na báze vody, ktorá sa skladá zo zložky A (vodnej disperzie, epoxidovej živice obsahujúcej aditíva, pigmenty a plnívá) a zložky B (polyamínového tvrdidla).

Použitie:

Náter sa aplikuje na betónové povrhy staré minimálne 7 dní s obsahom vlhkosti maximálne 35 % a zároveň aj na nezaizolované povrhy. Náter je veľmi húzevnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oderu. Odoláva pôsobeniu vody, chemických prípravkov a saponátových roztokov. Jeho využiteľnosť je vhodná najmä v priestoroch veľkých priemyselných hál, na betón, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty, normálne až silne nasiakavé podklady. Silná mechanická a chemická odolnosť vydrží vysoké zaťaženie v skladoch, výrobných prevádzkach, garážach a pod. Náter je vhodné aplikovať v interiéri aj exteriéri.

Výhody:

- je UV stabilný
- jednoduchá údržba a aplikácia
- dobrá krycia schopnosť
- vysoká odtrhová pevnosť
- vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri
- húzevnatý a tvrdý povrch
- dobrá mechanická a chemická odolnosť
- dobré protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti prieniku kvapalín
- prilnavosť aj k mierne mastným povrchom
- možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose
- veľmi nízke VOC a emisie
- takmer bez zápachu

Údaje o skúškach:

Certifikát zhody EN-13813

Údaje o výrobku:

farebný odtieň:	RAL podľa výberu zákazníka
vzhľad:	matný, pololesklý
skladovateľnosť:	12 mesiacov v pôvodných baleniach v suchu pri teplote 5 – 35 °C

Fyzikálne údaje:

Obsah spojiva:	15 %
Obsah sušiny:	70 %
Obsah vody:	15 %
Rozliv:	15,9 cm
Tvrdość:	po 24 hodinách 60 Shore D 3 dni 70 Shore D 7 dní 78 Shore D 28 dní 82 Shore D pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % a teplote 20 °C

Odolnosť proti oderu:	156 md/1000 cyklov
Čas manipulácie:	45 minút
Hustota: komponent A:	2,37 g/ml
komponent B:	1,08 g/ml
komponent A + B:	2,07 g/ml

Teplota spracovania:

minimálna teplota podkladu:	5 °C
maximálna teplota podkladu:	30 °C
ideálna teplota pre spracovanie:	20 °C
maximálna relatívna vlhkosť vzduchu:	85 %

Teoretická výdatnosť

Náter

4 m²/kg pri hrúbke cca 250 µm suchého filmu v 2 – 3 vrstvách (0,25 – 0,3 kg/m² podľa zrnitosti podkladu)

Samonivelácia

1,1 – 1,6 kg/m² pre samoniveláciu vylievaním pri hrúbke 1 mm (1,15 kg/m² pojivo + 0,45 kg/m² kremičitý piesok)

Spôsoby aplikácie:

štetcom, valčekom, striekaním, samonivelácia vylievaním

Návod na použitie:

Impregnácia:

Suchý, resp. vlhký povrch impregnujeme prípravkom **Vulmpropex**, pričom zmes komponentov A a B je v pomere 10 : 1 (hmotnostne – 1 kg zložky A a 0,1 kg zložky B). Miešanie reaktívnych zložiek trvá 2 – 3 minúty, avšak končí po dosiahnutí homogénnej zmesi. Viskozitu upravíme pridaním vody (15 – 50 %). Takto pripravenú hmotu nanášame štetcom alebo valčekom. Po 2 – 5 hodinách môžeme aplikovať ďalší náter.

Aplikácia náteru (štetcom, valčekom, striekaním):

Zmes komponentov A a B je v pomere 10 : 2 (hmotnostne – 1 kg zložky A a 0,2 kg zložky B). Miešanie reaktívnych zložiek trvá 2 – 3 minúty, avšak končí po dosiahnutí homogénnej zmesi. Viskozitu upravíme pridaním vody (10 – 15 %).

Náter aplikujeme v dvoch vrstvách.

Po 2 – 5 hodinách môžeme aplikovať druhý náter.

Aplikácia samonivelácie (vylievaním):

Niveľanú hmotu pripravíme zmiešaním komponentov A a B v pomere 10 : 2 (hmotnostne – 1 kg zložky A a 0,2 kg zložky B) s kremičitým pieskom hrúbky 0,1 – 0,3 mm (podľa potreby – max. 50 %) a pridaním vody (15 – 25 %). Takto pripravenú hmotu nanášame vylievaním na podklad do požadovanej hrúbky (1,5 – 3 mm). Vyliatu hmotu stiahneme hladidlom alebo širokou špachtľou a odvzdušníme odvzdušňovacím valčekom.

Podklad:

Podklad musí byť súdržný a dostatočne nosný. Povrch rovný, pevný, zbavený nečistôt a voľných častíc. Môže obsahovať max. 35 % vlhkosti, čo je vhodné odmerať vlhkomerom. Náter je možné nanášať na mierne mastné povrhy. Povrch je potrebné odprašniť a zbaviť hrubých nečistôt, najlepšie tlakovou vodou. Odmašťovanie nie je nutné.

Časové údaje pre aplikáciu:

Spracovateľnosť zamiešanej hmoty:	cca 45 minút
Suchý na dotyk a interval medzi nátermi:	cca 2 hodiny
pochôdzny:	24 hodín
plne začažiteľný:	65 hodín
pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % a teplote 20 °C	

Čistenie náradia:

Ihneď po ukončení práce, vodou.

Odolnosť:

- odoláva vysokému mechanickému zaťaženiu
- odoláva pôsobeniu chemických látok, riedidiel, saponátov a čistiacich prostriedkov
- odoláva pôsobeniu tepla do 140 °C (krátkodobo), pri 100 °C nemení vlastnosti

Bezpečnosť:

Vulmproepox IH pri manipulácii postupujte v súlade so všeobecnými bezpečnostnými opatreniami, dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách obalov a karte bezpečnostných údajov. Údaje, špecifikácie, nariadenia a odporúčania uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo skúseností získaných pri modelovaní predpokladaných spôsobov aplikácií, resp. pri špeciálne definovaných podmienkach. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek predpokladaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená používateľom. Výrobca a predajca nie sú, nad rámec tu uvedeného, zodpovední za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z nedodržania tu odporúčaného použitia výrobku.

Skúšky:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň (NO)	tryeda F – pre všetky potery na báze epoxidových živíc	deklarácia
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa BCA (NO) [mm]	tryeda AR 0,5 (hĺbka rýhy max. 10 µm)	Protokol o skúške č. 90-13-0014, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 17.01.2013
Prídržnosť (NO) [MPa]	tryeda B2,0 (prídržnosť min. 2,0 MPa)	Protokol o skúške č. 90-13-0014, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 17.01.2013
Odolnosť proti rázu (NO) [Nm]	IR min. 10 Nm	Protokol o skúške č. 90-13-0014, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 17.01.2013
Pevnosť v tlaku (NO) [MPa]	tryeda C20 (pevnosť v tlaku min. 40 MPa)	Protokol o skúške č. 90-13-0014, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 17.01.2013
Pevnosť v ťahu pri ohybe (NO) [MPa]	tryeda F7 (pevnosť v ťahu pri ohybe min. 7 MPa)	Protokol o skúške č. 90-13-0014, TSÚS, pobočka Tatranská. Štrba 17.01.2013