

Vulmsimalex



VÝROBOK ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU



VODOU RIEDITEĽNÝ NÁTER



HEALTHY – ELIMINÁCIA ŠKODLIVÝCH
VPLYVOV NA ZDRAVIE ĽUDÍ

Popis výrobku:

Vulmsimalex je vodou riediteľný akrylátový, disperzný interiérový maliarsky náter. Vyniká vysokou belosťou, jemnosťou a oteruvzdornosťou. Je to moderný maliarsky prostriedok, ktorý je pripravený k okamžitému použitiu, má výbornú rozštiepatelnosť a vynikajúce krycie vlastnosti.

Použitie:

Vulmsimalex je určený k finálnym náterom omietok, betónových panelov, sadrokartónu, ľahčených priečok v panelovej zástavbe, papierových štruktúrnych tapiet, drevotriekových a ďalších savých podkladov. Náter je priedušný a dobre odoláva mikrobiocídom, plesniam a hubám.

Výhody:

- dobre sa tónuje, čím je možné dosiahnuť rôzne odtiene
- rýchlo schne
- nepáchne, čo uľahčuje manipuláciu s ním
- vyniká vysokou belosťou
- má výborné krycie schopnosti

Údaje o výrobku:

farebný odtieň:	podľa požiadaviek zákazníka
vzhľad:	matný
skladovateľnosť:	12 mesiacov v pôvodných baleniach v suchu pri teplote 5 – 35 °C
limit VOC:	podľa Vyhlášky MŽP SR č.127/2011Z.z.: 30 g/l nameraná hodnota: 5,23 g/l

Fyzikálne údaje:

hustota:	1,45 g/ml
----------	-----------

Teoretická výdatnosť:

3 – 4 m²/kg pri dvojtom nátere

Teplota spracovania:

minimálna teplota podkladu:	5 °C
maximálna teplota podkladu:	30 °C
ideálna teplota pre spracovanie:	23 °C
maximálna relatívna vlhkosť vzduchu:	85 %

Spôsoby aplikácie:

štetcom, valčekom, striekaním

Návod na použitie:

Ako základ odporúčame použiť penetračný náter Vulmpropen. Týmto odstránime zvyšky prachu a znížime ním spotrebu farby. Na takto ošetrený povrch nanášame **Vulmsimalex**, riedený vodou v pomere 1 kg farby : 0,3 l vody. Po 2 hodinách aplikujeme druhý náter riedený vodou v pomere 1 kg farby : 0,2 l vody. Odporúčame aplikovať náter v dvoch vrstvách, aby sa dosiahli optimálne krycie vlastnosti a tiež aby sa zabránilo dodatočnému blednutiu.

Podklad:

Povrch musí byť očistený od prachu a nečistôt, prípadne zvyškov starých, odlupujúcich sa náterov. Pred použitím **Vulmsimalex** sa nesmie umývať povrch mydlovým roztokom!

Časové údaje pre aplikáciu:

suchý na dotyk:	cca 2 hodiny
interval medzi nátermi:	cca 2 hodiny
pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %	

Čistenie náradia:

Ihneď po ukončení práce, vodou.

Odolnosť:

- náter má dobrú kryciu schopnosť
- relatívne dobre odoláva vode

Bezpečnosť:

Vulmsimalex – pri manipulácii postupujte v súlade so všeobecnými bezpečnostnými opatreniami, dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách obalov a karte bezpečnostných údajov. Údaje, špecifikácie, nariadenia a odporúčania uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo skúseností získaných pri modelovaní predpokladaných spôsobov aplikácií, resp. pri špeciálne definovaných podmienkach. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky akéhokoľvek predpokladaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená používateľom. Výrobca a predajca nie sú, nad rámec tu uvedeného, zodpovední za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z nedodržania tu odporúčaného použitia výrobku.